



Adhesivo en polvo elaborado a base de cemento gris, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos, especialmente formulado para la instalación de recubrimientos de media y alta absorción de humedad (%AH>3%).

Cumple y excede ANSI A 118.1

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente nivelada, limpia, libre de aceite, polvo, cera, selladores, grasa, pintura, yeso, desmoldantes o cualquier tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente limpio de 4.4 a 5.2 litros de agua limpia. (Consulte instrucciones de empaque).
- 2 Agregue un bulto de CREST PLATA (20 kg) y deje reposar por un lapso de 5 minutos.
- 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.
- 4 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
- 5 Mezcle otra vez el CREST PLATA® y que dará listo para su uso. Preparada la mezcla ya no agregue más agua porque ello afectará las propiedades del producto.

Procedimiento de Aplicación

- 1 Revise siempre que la llana se encuentre en buenas condiciones y sea la adecuada para el tamaño de la loseta.
- 2 Utilizando la parte lisa de una llana dentada

aplique una capa de CREST PLATA® con un espesor aproximado de 3 mm., cubriendo sólo la superficie que pueda trabajar durante el tiempo abierto del producto, de pendiente de las condiciones de temperatura y humedad relativa. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento, mientras que a temperaturas mayores a 39°C ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

- 3 Sin inclinar demasiado la sección dentada de la llana (inclinación aproximada 60°) haga surcos en una sola dirección sobre el adhesivo recién aplicado, evitando hacer el rayado en forma de abanico.
- 4 Coloque y mueva las piezas en sentido perpendicular al rayado del adhesivo. Remueva periódicamente algunas piezas para verificar que la instalación tenga la adherencia adecuada, al menos 85% de área de contacto para interiores y 95% de área de contacto en exteriores. Verifique que el nivelado de las piezas esté correcto.
- 5 Una vez terminada la instalación será necesario esperar cuando menos 24 horas para emboquillar. Si la temperatura

es menor a 10°C espere 48 horas.

Tiempo Abierto

El tiempo abierto de CREST PLATA es de un promedio aproximado de 60 min. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo abierto, por lo que es necesario verificar que el CREST PLATA se mantenga fresco al tacto.

Recomendaciones

- 1 En instalaciones de recubrimiento en albercas, jacuzzis y cisternas, utilice CREST Azulejo Veneciano®.
- 2 No altere el producto original tratando de fortificarlo, rebajarlo o haciendo que rinda más, ya que esto afecta su desempeño.
- 3 Para instalar piedrín o piezas similares elaboradas a base de mezclas de mármol triturado, cemento portland y aditivos diversos, es necesario limpiar las piezas y realizar la instalación aplicando el adhesivo, tanto en la superficie como en la pieza golpeando cada una para asegurar su adherencia.
- 4 Al emboquillar se recomienda limpiar el hueco de las boquillas antes de que fragüe el adhesivo, con el fin de



- que el proceso de emboquillado se efectúe apropiadamente y no contamine así el color de la boquilla que va a aplicar.
- Para instalaciones sobre yeso o tablayeso se recomienda aplicar un primer de ADICREST MP-PLUS® y hacer la instalación con CREST BLANCO® mezclado con ADICREST MP-PLUS® al 100% en lugar de agua.
 - Formatos mayores a 40 X 40 se recomiendan aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo del 100%.

Limitaciones

Este producto no es recomendable para instalar porcelanatos y piezas de nula absorción (%A.H > 0.5); para este caso se recomienda utilizar CREST Piso Para Porcelanato® en sustratos base cemento y porosos. Para la instalación sobre piso o azulejo ya existente

o en sustratos sujetos a flexiones o vibraciones moderadas, lo más adecuado y recomendable es que utilice CREST PISO SOBREPISO®, mezclado con agua o CREST BLANCO® preparado con ADICREST MP-PLUS® al 100%. Para la instalación de losetas de baja absorción de humedad (% AH 0.5 y % AH 3.0 %) en muros y pisos en exteriores utilice CREST BLANCO® preparado con ADICREST MP-PLUS® al 100%. Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a Crestel para una mejor asistencia técnica.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	5.0 m ² por saco de 20 kg
Disponible:	Gris
Presentación:	Saco de 20 kg
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	De 4.4 a 5.2 litros de agua limpia por cada bulto de 20 kg
Tiempo Abierto:	≥ 30 min.
Resistencia a la compresión a 28 días:	≥ 170 kg/cm ²
Resistencia al corte:	En losetas de alta absorción de humedad (%Abs. de Agua > 7%): 20 Kg./cm ²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST PLATA®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA